



CLEINER VERNICI srl sede op: VIA DELLE INDUSTRIE 117  
80011 - ACERRA (NA) P.IVA 07976611215

TEL.081 8844436

E.MAIL: [info@versrl.it](mailto:info@versrl.it)

[http\ www.kleinervernici.it](http://www.kleinervernici.it)

## SCHEDA TECNICA

**NOME PRODOTTO**

**ANTIRUGGINE SINTETICA - KLERUST**

**IMPIEGO**

E' un prodotto a base di resine alchidiche lungoolio, caratterizzato dal notevole potere antiruggine dei fosfati di zinco che conferiscono anche una buona capacità di adesione ai supporti difficili come le lamiere zincate. Ideale come prima mano su manufatti in ferro. Sovraverniciabile dopo 24 ore di essiccazione. Prodotto caratterizzato da una ottima resistenza agli agenti atmosferici per la protezione del supporto dalla ruggine. Utilizzabile anche come intermedio tra fondo e finitura.

**COMPONENTI**

Monocomponente

**COLORE**

Grigio, Rosso, alluminio

**PESO SPECIFICO**

1.4 ± 0,1 kg/l ( T = 20 °C)

**VISCOSITA' DI FORNITURA**

65 "± 1" F4 ( T = 20 °C)

**RESIDUO SECCO**

78 % ± 1 %

**CONTENUTO IN VOC**

135 ± 5 g/l \*

**RESA PRATICA**

5 mq/l a 100 µsecchi

**PUNTO D' INFIAMMABILITA'**

> 21 °C

**ESSICCAZIONE**

FUORI POLVERE: 1 h  
ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24-30 ORE

**TEMPO DI STOCCAGGIO**

24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.

**DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.

\* Limite massimo di VOC ammesso dalla normativa 2004/42/CE per la sottocategoria in analisi è di

- 600 g/l durante la Fase I (dal 1.1.2007)
- 500 g/l durante la Fase II ( dal 1.1.2010)