VER srl sede op: VIA DELLE INDUSTRIE 117
80011 - ACERRA (NA) P.IVA 07976611215
TEL.081 8844436
FAX 081 8032631
E.MAIL: info@versrl.it
http\ www.kleinervernici.it

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO	**RAPITEK 22 – RAPITEK 25** **SMALTO ANTIRUGGINE RAPIDA ESSICCAZIONE**
DESCRIZIONE	E' un prodotto a base di resine alchidiche modificate. Presenta una discreta ritenzione della brillantezza, facilità di manutenzione ed una discreta resistenza agli agenti atmosferici industriali. Essendo formulato con una dose di antiruggine, consente di ottenere una discreta protezione anticorrosiva con l'applicazione di un solo prodotto.
IMPIEGO	E' particolarmente indicato come smalto di finitura per manufatti metallici quali utensili, ponteggi, minuterie meccaniche, ecc., dove sia richiesta velocità di essiccazione e faciltà d'uso.
COLORE	Tinte RAL o a campione
PESO SPECIFICO	1.1 $\pm$ 0,05 kg. / l (T = 20 °C) nella versione RAPITEK 22 1.2 $\pm$ 0,05 kg. / l (T = 20 °C) nella versione RAPITEK 25
VISCOSITA' DI FORNITURA	65" $\pm$ 5 FORD 4 a 20° C.
RESIDUO SECCO	55 % $\pm$ 10 %
CONTENUTO IN VOC	354 $\pm$ 0,5 g/l *
BRILLANTEZZA	75-80 gloss nella versione RAPITEK 22 65-70 gloss nella versione RAPITEK 25
RESA TEORICA	5-7 mq/kg a seconda della tinta
PUNTO D' INFIAMMABILITA'	> 21 °C

* **Limite massimo di VOC ammesso dalla normativa 2004/42/CE per la sottocategoria in analisi è di**

- **600 g/l durante la Fase I (dal 1.1.2007)**
- **500 g/l durante la Fase II (dal 1.1.2010)**

ESSICCAZIONE	FUORI TATTO: 20 minuti ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24-30 ORE N.B. prodotto non idoneo in caso di impilamento dei supporti verniciati. In tal caso è consigliabile utilizzare un induritore Kleiner 2K HS Hardener al 5-10%
TEMPO DI STOCCAGGIO	24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.